



SIVAL

GESSOS ESPECIAIS



DESCRIPTION DU PRODUIT

SIVAL GC COLA est une colle pour plaques de plâtre à base de plâtre, de charges minérales et de divers adjuvants, de couleur blanche.

Il est commercialisé sous forme de poudre très fine, prête à être mélangée mécaniquement avec de l'eau, pour une application manuelle.

EMBALLAGE

Sacs en papier de 5 kg et 18 kg.



SIVAL GC COLA

CORRECTION DES DÉFAUTS DE PLANIMÉTRIE DES SUPPORTS ADHÉSION PARFAITE DES PLAQUES SUR LES SUPPORTS

UTILISATION

Indiqué pour le collage en intérieur de tous les types de plaques de plâtre cartonné avec ou sans isolant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rapport de gâchage (produit/eau): | 1,6 kg/l à 1,8 kg/l |
| Temps d'utilisation de l'enduit: | 1 à 2 heures |
| Adhérence: | > 0,06 MPa |
| Consommation approximative: | 2 à 3 kg/m ² , en fonction du nombre et de l'épaisseur des points d'enduits appliqués. |
| Réaction au feu: | A1 |

À VOTRE SERVICE DEPUIS 75 ANS POUR ASSURER VOTRE CONFORT

WWW.SIVAL.PT

APPLICATION

Verser le produit lentement jusqu'à saturation dans un récipient propre contenant de l'eau claire. Laisser reposer 2 à 3 minutes et mélanger avec un mélangeur jusqu'à obtention d'un enduit homogène (sans grumeaux).

Sitôt après le gâchage, l'enduit est appliqué avec une spatule ou une taloche mécanique par galettes de 10 cm de diamètre espacés les uns des autres d'environ 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement.

Les temps de prise de l'enduit peuvent être fortement influencés par le

mode de préparation du mélange, tel que l'état de propreté du récipient utilisé pour effectuer le mélange et l'eau utilisée. La présence de restes d'enduit d'un mélange précédent, ainsi que l'emploi d'eau de nettoyage, même en petites quantités, influent nettement sur le temps de prise du mélange suivant.

Dès que l'enduit devient trop dur ne doit plus être utilisé, ni rallongé avec addition d'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT - Les supports doivent être en bon état, secs et exempts de poussières et de graisses. Si le support est très sec, il convient de l'humidifier légèrement. Sur les supports lisses et compacts, il faut créer les conditions d'adhérence nécessaires en appliquant au préalable un produit prévu à cet effet, à l'efficacité confirmée.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION - Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5 °C, ni supérieures à 30 °C. Pendant l'application, il convient d'éviter de grandes oscillations de température et d'humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VALIDITÉ DU PRODUIT - 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne pas ajouter d'autres produits à SIVAL GC COLA, celui-ci devant être appliqué comme indiqué sur l'emballage d'origine.

Dans la mesure où nous ne contrôlons pas les conditions de manipulation et d'application de nos produits, notre responsabilité se limite uniquement à leur qualité, à l'exclusion de toute anomalie résultant de leur mauvaise utilisation.



SIVAL
GESSOS ESPECIAIS

USINE Rua Emídio Oliveira Faria
2425-879 Souto da Carpalhosa
PORTUGAL

[+351] 244 619 170
sival@sival.pt

MAGASINS • Maia
• Viseu
• Frielas
• Montijo