



SIVAL

GESSOS ESPECIAIS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SIVAL GC COLA é um produto com base em gesso, cargas minerais e adjuvantes, de cor branca.

É comercializado em forma de pó muito fino, pronto a amassar mecanicamente com água, para aplicação manual.

EMBALAGEM

Sacos de papel de 5 kg e 18 kg.



SIVAL GC COLA

CORREÇÃO DE DEFEITOS DE PLANIMETRIA DOS SUPORTES ADERÊNCIA PERFEITA DAS PLACAS SOBRE OS SUPORTES

UTILIZAÇÃO

Indicado para a colagem de todo o tipo de placas de gesso cartonado, sobre suportes secos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relação de amassadura (produto/água):	1,6 a 1,8 kg/l
Tempo de uso da massa:	1 a 2h
Aderência:	> 0,06 MPa
Consumo aproximado:	2 a 3 kg/m ² , em função do número e espessura de pontos de massa aplicados
Reação ao fogo:	A1

HÁ 75 ANOS A CUIDAR DO SEU CONFORTO

WWW.SIVAL.PT

APLICAÇÃO

Num recipiente limpo, com água limpa, deitar o produto lentamente, até à saturação. Deixar repousar 2 a 3 minutos e misturar com um misturador, até obter uma massa homogênea (sem grumos).

Logo após a amassadura, a massa é aplicada com uma espátula ou talocha metálica por pontos de 10 cm de diâmetro, separados uns dos outros cerca de 30 cm na horizontal e 40 cm na vertical.

Os tempos de presa da massa podem ser fortemente influenciados pelo modo de preparação da mistura, como seja o estado de limpeza do

recipiente usado para efetuar a mistura e a água utilizada. A existência de restos de massa resultantes da mistura anterior, assim como o uso de água de limpeza, mesmo quando em pequenas quantidades, influenciam bastante o tempo de presa da mistura seguinte.

Assim que a mistura começar a fazer presa, não pode mais ser utilizada.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE - Os suportes devem estar em bom estado, secos e isentos de poeiras e gorduras. Se o suporte estiver muito seco, é conveniente humedecê-lo ligeiramente. Em suportes lisos e compactos, devem criar-se as condições necessárias de aderência, através da aplicação prévia de um produto próprio para o efeito, de eficácia comprovada.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO - Não deve ser aplicado a temperaturas inferiores a 5 °C, nem superiores a 30 °C.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALIDADE DO PRODUTO – 12 meses, na embalagem de origem fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

Não adicionar quaisquer outros produtos ao SIVAL GC COLA, devendo este ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso inadequado.

REF: 20200520



SIVAL
GESSOS ESPECIAIS

FÁBRICA Rua Emídio Oliveira Faria
2425-879 Souto da Carpalhosa
PORTUGAL

[+351] 244 619 170
sival@sival.pt

LOJAS • Maia
• Viseu
• Leiria
• Frielas
• Montijo