

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GESSO COLA B é um produto com base em gesso e adjuvantes, de cor branca.

É comercializado em forma de pó muito fino, pronto a amassar mecanicamente com água, para aplicação manual.

EMBALAGEM

Sacos de papel de 5 kg e 25 kg.



GESSO COLA B

EXCELENTE ADERÊNCIA

GRANDE VERSATILIDADE (3 VERSÕES)

ELEVADA BRANCURA E FINURA

UTILIZAÇÃO

Para colocação/colagem de elementos decorativos e molduras em gesso, PVC e EPS, diretamente sobre tetos e paredes de gesso tradicional, projetado ou cartonado e rebocos à base de cimento, desde que devidamente secos, limpos e desengordurados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tempo uso da massa:	Existe em 3 versões, com tempos de presa ajustados às diferentes formas de trabalhar (*): • Cola B Curta: 10min. a 15min. • Cola B Normal: 18min. a 30min. • Cola B Longa: cerca de 1h30
Aderência:	Rotura no bloco de gesso (ensaio de adesão sobre bloco de gesso conforme EN 12860)
Reação ao fogo:	A1

(*) Valores orientativos, sujeitos a oscilações inerentes às condições atmosféricas e de preparação das amassaduras.

APLICAÇÃO



1

Num caldeiro limpo, com água limpa, deitar o produto lentamente, até à saturação (equivale a cerca de 1,4 kg de massa em 1 l de água).



2

Após a amassadura, estender sobre as peças a colar de forma a que a espessura da camada de cola não seja demasiado elevada.



3

Aplicar pressionando durante alguns segundos.

Uma melhor transferência entre a cola e os substratos onde se aplica é conseguida com a cola fluida. Uma cola demasiado espessa ou aplicada sobre suportes, ou peças, demasiado húmidos perde drasticamente a sua capacidade de aderência.

Para peças de peso ou dimensões consideráveis, recomenda-se a colagem dupla (suporte e peça). É igualmente importante que as peças e os suportes tenham uma boa área de contacto.

Assim que a mistura começar a fazer presa, não pode mais ser utilizada.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE - As superfícies a aderir devem estar isentas de pó, partículas, eflorescências, descofrantes e outros resíduos que comprometam a aderência, pelo que se deve proceder à sua limpeza caso se considere necessário.

Humidificar os suportes muito absorventes, especialmente com tempo quente e seco.

ÁGUA DE AMASSADURA - A água de amassadura deve ser potável e isenta de quaisquer impurezas e a sua temperatura deve situar-se entre 15 °C e 25 °C, preferencialmente.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO - Não deve ser aplicado a temperaturas inferiores a 5 °C, nem superiores a 40 °C.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALIDADE DO PRODUTO - 9 meses, na embalagem de origem fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

Não adicionar quaisquer outros produtos ao GESSO COLA B, devendo este ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso inadequado.

REF: 20230307



SIVAL
GESSOS ESPECIAIS

FÁBRICA Rua Emídio Oliveira Faria
2425-879 Souto da Carpalhosa
PORTUGAL

[+351] 244 619 170
sival@sival.pt

LOJAS • Maia
• Viseu
• Leiria
• Frielas
• Montijo