



# SIVAL

GESSOS ESPECIAIS



## DESCRIPTION DU PRODUIT

SIVAL GC 1H / 2H / 4H est un enduit pour joints, à base de plâtre, de charges minérales, de résine et de divers adjuvants, de couleur blanche.

Il est commercialisé sous forme de poudre, prête à être mélangée mécaniquement avec de l'eau, pour une application manuelle.

## EMBALLAGE

Sacs en papier de 5 kg et 20 kg.



SIVAL GC 1H / 2H / 4H

## ENDUITS RAPIDES EXCELLENTE FINITION DES JOINTS

## UTILISATION

Destiné à la réalisation de joints de tous types de plaques de plâtre cartonné. Peut également être utilisé pour reboucher les irrégularités sur les plaques, masquer les vis et réparer des petites détériorations.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Rapport de gâchage (produit/eau):</b>	SIVAL GC 1H: 1,7 à 1,8 kg/l; SIVAL GC 2H: 2,0 à 2,2 kg/l; SIVAL GC 4H: 2,0 à 2,2 kg/l.
<b>Temps d'utilisation de l'enduit:</b>	SIVAL GC 1H: 1 heure; SIVAL GC 2H: 2 heures; SIVAL GC 4H: 4 heures.
<b>Adhérence au support (sur plaques de plâtre cartonné):</b>	> 0,25 MPa
<b>Consommation approximative:</b>	250 à 350 g/m <sup>2</sup> de revêtement au niveau des joints avec bord affiné (sans tenir compte des joints périmétraux ni des gaspillages), en fonction du niveau de finition, Q1 à Q3.
<b>Réaction au feu:</b>	A1

À VOTRE SERVICE DEPUIS 75 ANS POUR ASSURER VOTRE CONFORT

WWW.SIVALPT

# APPLICATION

Verser le produit lentement jusqu'à saturation dans un récipient propre contenant de l'eau claire. Laisser reposer 2 à 3 minutes et mélanger avec un mélangeur jusqu'à obtention d'un enduit homogène (sans grumeaux).

Après le gâchage, laisser reposer l'enduit environ 10 minutes. Appliquer avec une spatule ou une taloche métallique sur les bordures des plaques et poser la bande de papier ou bande de couverture de joints en fibres de verre. Faire pression sur la bande en y passant la spatule afin de retirer l'excès d'enduit. Il est conseillé de ne pas appliquer une grosse épaisseur d'enduit (maximum 1 mm) pour ne pas augmenter son temps de séchage. L'exécution des joints se réalise normalement avec deux à trois couches d'enduit. Une fois que la première couche est sèche, appliquer la seconde et laisser sécher. Le séchage de l'enduit entre les couches est important pour éviter les fissures dues au rétrécissement du matériau.

Ces enduits permettent de réaliser la dernière finition des joints.

SIVAL GC 1H / 2H / 4H permet d'obtenir une surface avec un niveau de finition Q1 à Q4, selon la technique d'application utilisée. Les temps de prise de l'enduit peuvent être fortement influencés par le mode de préparation du mélange, tel que l'état de propreté du récipient utilisé pour effectuer le mélange et l'eau utilisée. La présence de restes d'enduit d'un mélange précédent, ainsi que l'emploi d'eau de nettoyage, même en petites quantités, influent nettement sur le temps de prise du mélange suivant.

Dès que l'enduit devient trop dur ne doit plus être utilisé, ni rallongé avec addition d'eau.

## CONDITIONS D'APPLICATION

**PREPARATION DU SUPPORT** - Les plaques de plâtre cartonné doivent être fixées, sèches et sans poussière, sans saleté ou tout autre élément contaminant.

**TEMPÉRATURE D'APPLICATION** - Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5 °C, ni supérieures à 30 °C. Pendant l'application, il convient d'éviter de grandes oscillations de température et d'humidité.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**VALIDITÉ DU PRODUIT** - 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne pas ajouter d'autres produits à SIVAL GC 1H / 2H / 4H, celui-ci devant être appliqué comme indiqué sur l'emballage d'origine.

Dans la mesure où nous ne contrôlons pas les conditions de manipulation et d'application de nos produits, notre responsabilité se limite uniquement à leur qualité, à l'exclusion de toute anomalie résultant de leur mauvaise utilisation.

